



Herstellereklärung

Wir, die KRONOTEX GmbH & Co. KG bestätigen mit dieser Erklärung, dass der Anforderungswert der Fußbodenheizungseignung von $R \leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K)/W}$, entnommen der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom Bundesverband Flächenheizungen, von allen KRONOTEX-Laminatböden erfüllt wird. In der Tabelle sind die Messwerte des Wärmedurchlasswiderstandes [R] nach DIN EN 12667 für die verschiedenen Nenndicken der KRONOTEX-Laminatböden dargestellt.

Nenndicke	R
[mm]	$[(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$
6	0,05
7	0,05
8	0,06
10	0,07
12	0,09
8 TS	0,07
12 TS	0,10

(TS – bezeichnet Produkte, die mit Trittschallunterlage versehen sind)

Heiligengrabe, den 14.01.2013

Thomas Schmaltz
Leiter Qualitätssicherung

